

# Decotrans® Art

## Scheda prodotto

Date 05.10.2022

### **DESCRIZIONE**

Film di polipropilene biorientato coestruso bianco stampato su macchina rotocalco.  
Utilizzato per la decorazione di :

- PVC
- legno
- mdf
- film plastici
- oggettistica in alluminio
- vetro
- accessori e capi in pelle ed ecopelle

### **PROPRIETA'**

Spessore nominale supporto di stampa : da 35 a 40  $\mu\text{m}$   
Grammatura supporto di stampa : da 24 a 29  $\text{g/m}^2$   
altezza di stampa: da 1040 mm a 1840 mm  
diametro dell'anima di cartone : da 70 o 75 mm  
diametro bobina : fino a 180 mm nelle confezioni di cartone standard  
lunghezza bobina: fino a 500 mt nelle confezioni di cartone standard

Possibilità di fornitura di bobine con metrature più elevate (fino a un massimo di 2000mt di lunghezza) su richiesta cliente.

### **STAMPA**

Rotocalco su film di polipropilene trattato e non trattato con inchiostri vinilico-acrilici su base acetato.



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

### **SISTEMI APPLICATIVI**

E' possibile applicare il prodotto con calandre. I parametri standard di trasferimento adottati da Sublitex per il controllo qualita' e la messa in tinta in fase di stampa in produzione sono:

	Temperatura	Velocità
Calandra	130-140 [°C]	2-15 [mt/min]

Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e del supporto da nobilitare.

### **QUALITA' E R&D**

Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con master (standard di produzione).

#### SOLIDITA' PIGMENTI DECOTRANS ART

COLORE	VALORE*
ROSSO SPECIAL CUBIC	7/8
BLU SPECIAL CUBIC	8
NERO SPECIAL CUBIC	8
GIALLO FLUO SPECIAL CUBIC	2/3
MAGENTA FLUO SPECIAL CUBIC	2/3
BIANCO SPECIAL CUBIC	8
GIALLO "FREDDO" SPECIAL CUBIC	7
ROSSO ALTA SOLIDITA' SPECIAL CUBIC	6/7

\*VALORI RIFERITI ALLA SCALA DEI BLU (MAX 8) PER I PIGMENTI PURI SOLIDI

L'effettiva solidità della variante dipende da numerosi fattori:

- quantità di inchiostro utilizzato;
- diluizione in vernice;
- tipologia di finitura.

Le migliori condizioni di stampa sono ricercate in base ad ogni disegno/variante in modo da garantire la più elevata resistenza del prodotto finito.

### **STOCCAGGIO**

Mantenere il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

**SCADENZA PRODOTTO**

1 anno nelle condizioni sopra citate.

**IMBALLO**

Film di nylon e scatole di cartone.

**AVVERTENZE**

Sublitex non risponde di applicazioni anomale o che non abbiano seguito le indicazioni operative le specifiche di stoccaggio fornite.

***State of Art***

Le informazioni sopra riportate che rispecchiano attualmente il nostro "State of the Art" sono comunque da noi divulgate senza impegno. Sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche.



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com