

# CARTA TRANSFER

*Rotocalco*

Scheda prodotto

Date 07.10.2024

## DESCRIZIONE

Carta transfer stampata in rotocalco per la nobilitazione di vari tipi di supporti.

## SUPPORTO

- peso di base: 20 / 30 / 40 g/m<sup>2</sup>
- altezza di stampa: 1600/1860 mm
- diametro dell'anima: 70/75 mm
- diametro bobina: da 90 a 220 mm
- lunghezza bobina: 500-750-1000 mt

## STAMPA

Rotocalco con inchiostri sublimatici in base etanolo.

### SISTEMI APPLICATIVI

E' possibile applicare il prodotto sia con presse piane che con calandre in continuo.  
I parametri standard Sublitex per l'applicazione su tessuti sono:

	Temperatura	Tempo	Pressione	Velocità
Pressa piana	205 [°C]	25 [sec]	2-3 [bar]	
Calandra	205 [°C]	25 [sec]	2-3 [bar]	( Vedi equazione )

Equazione x calcolo diametro / velocità della calandra

Temperatura di esecuzione 205°C e 25 sec

(Ømt cilindro riscaldato x 3.14) – 0.20(incorsatura standard)

----- x 60 = velocità ottimale di trasferimento in calandra (mt/min)  
Tempo di permanenza (sec)

Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e della natura del tessuto da nobilitare.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com










Prima di procedere al trasferimento del prodotto carta/film, deve essere eseguito il controllo del supporto e del prodotto stesso, di modo che il procedimento di trasferimento stampa funzioni correttamente. La responsabilità del fornitore è limitata ai primi 25 metri di tessuto/supporto trasferito.



**QUALITA' E R&D**

Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con master (standard di produzione).

**SOLIDITA' DEGLI INCHIOSTRI**

Colore	Colorazione	Tipiche solidità alla luce
Giallo Rotocalco		5
Giallo AS Rotocalco		6
Rosso Rotocalco		6
Blu Viola Rotocalco		6
Blu Verd. Rotocalco		5
Blue AS Rotocalco		6
Nero Rotocalco		4/5

Fluorescenti	Colorazione	Tipiche solidità alla luce
Giallo Fluo. Rotocalco		3
Rosso Fluo. Rotocalco		3

L'effettiva solidità della variante dipende da numerosi fattori:

- tipologia di incisione
- quantità di pigmento utilizzato;
- diluizione in vernice;
- tipologia di finitura del tessuto decorato.

Le migliori condizioni di stampa sono ricercate in base ad ogni disegno/variante in modo da garantire la più elevata resistenza del prodotto finito.

**STOCCAGGIO**

Mantenere in ambiente fresco e asciutto, proteggere fonti di calore e luce solare.

**SCADENZA PRODOTTO**

6 mesi nelle condizioni sopra citate (per disegni e varianti standard)

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.

sublitex.com



**IMBALLO**

Bobine avvolte con pellicola in polietilene e inscatolate con cartone riciclato.

**AVVERTENZE e INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE FINALE.**

Maneggiare il prodotto stampato con guanti al fine di non segnare la stampa. Sublitex non risponde di applicazioni anomale o che non abbiano seguito le indicazioni operative e le specifiche di stoccaggio fornite.

***State of Art***

Le informazioni sopra riportate che rispecchiano attualmente il nostro "State of Art" sono comunque da noi divulgate senza impegno. Sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

# CARTA TRANSFER

## Digitale

Scheda prodotto

Date 17.10.2024

### DESCRIZIONE

Carta di cellulosa coatizzata stampata con inchiostri sublimatici su stampanti digitali.

Disponibile nelle seguenti versioni :

- Carta stampata con inchiostri sublimatici;
- Carta con stampa totale o parziale di inchiostri sublimatici fluorescenti (vedi tabella nella sezione "Qualità e R&D" serie FLUO)
- Carta stampata con inchiostri sublimatici per applicazioni che necessitano di solidità alla luce più elevate (vedi tabella nella sezione "Qualità e R&D" serie HS)

### PROPRIETA'

- grammatura del supporto di stampa : 39 g/mt<sup>2</sup> - 45 g/mt<sup>2</sup>
- altezza della bobina : 1620 mm – 1840 mm
- altezza di stampa: 1600 mm
- diametro dell'anima di cartone : 70 mm
- diametro della bobina: da 15 a 20 cm
- lunghezza bobina: fino a 500 mt nelle scatole di cartone standard

### STAMPA

Stampa digitale con inchiostri sublimatici in base acquosa.

### SISTEMI APPLICATIVI

E' possibile applicare il prodotto sia con presse piane che con calandre in continuo.

I parametri standard Sublitex per l'applicazione su tessuti sono:

	Temperatura	Tempo	Pressione
Pressa piana	205 [°C] 401 [°F]	25 [sec]	2-3 [bar] 200-300 [KPa]

	Temperatura	Tempo	Velocità
Calandra	205 [°C] 401 [°F]	25 [sec]	( vedi equazione )



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

Equazione x calcolo della velocità di calandratura

Temperatura di esecuzione 205°C e 25 sec

$[(\varnothing \text{ mt cilindro riscaldato} \times 3.14) - 0.20(\text{incorsatura standard})]$

----- x 60 = velocità ottimale di trasferimento ( mt / min )  
Tempo di permanenza ( sec )

Attenzione : per gli inchiostri fluo usare 40 secondi anzichè 25 secondi





Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e della natura del tessuto da nobilitare.

Prima di procedere al trasferimento del prodotto carta/film, deve essere eseguito il controllo del supporto e del prodotto stesso, di modo che il procedimento di trasferimento stampa funzioni correttamente. La responsabilità del fornitore è limitata ai primi 25 metri di tessuto/supporto trasferito.









**QUALITA' E R&D**

Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con master (standard di produzione).

**VALORI DI SOLIDITA' DEGLI INCHIOSTRI STANDARD**

INCHIOSTRO	COLORAZIONE	SOLIDITA' - EN ISO		
		105B02	105C10	105E04
BLACK		5/6	4/5	4/5
MAGENTA		6/7	4/5	5
CYAN		5/6	4/5	4/5
YELLOW		6/7	4/5	4/5

**SERIE FLUO**

INCHIOSTRO	COLORAZIONE	SOLIDITA' - EN ISO		
		105B02	105C10	105E04
BLACK		5/6	4/5	4/5
MAGENTA		6/7	4/5	5
PINK FLUO		4	4/5	5
BLUE		6	4/5	5
CYAN		5/6	4/5	4/5
TURQUOISE		6	5	5
YELLOW		6/7	4/5	4/5
YELLOW FLUO		4	4/5	5







Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

SERIE HS				
INCHIOSTRO	COLORAZIONE	SOLIDITA' - EN ISO		
		105B02	105C10	105E04
BROWN		6/7	4/5	4/5
MAGENTA		6/7	4/5	5
BLUE		6	4/5	5
YELLOW		6/7	4/5	4/5

SOLIDITA' - EN ISO	105B02	SOLIDITA' ALLA LUCE
	105C10	SOLIDITA' AL LAVAGGIO
	105E04	SOLIDITA' AL SUDORE

I test di solidità sono stati condotti presso un laboratorio esterno su tessuto di poliestere 100% secondo metodi ufficiali UNI EN ISO, come indicato in tabella.

L'effettiva solidità della variante dipende da numerosi fattori:

- temperatura e tempi di sublimazione;
- quantità di inchiostro utilizzato;
- tipologia di disegno;
- tipologia di supporto/tessuto da decorare.

Le migliori condizioni di stampa sono ricercate in base ad ogni disegno/variante in modo da garantire la più elevata resistenza del prodotto finito.

### **STOCCAGGIO**

Mantenere in ambiente fresco e asciutto, proteggere da calore e luce solare diretta.

### **SCADENZA PRODOTTO**

6 mesi nelle condizioni sopra citate (per disegni e varianti standard).

### **IMBALLO**

Bobine avvolte con pellicola in polietilene e inscatolate con cartone riciclato.

### **AVVERTENZE**

Maneggiare il prodotto stampato con guanti al fine di non segnare la stampa. Sublitex non risponde di applicazioni anomale o che non abbiano seguito le indicazioni operative e lespecifiche di stoccaggio fornite.

### **State of Art**

Le informazioni sopra riportate che rispecchiano attualmente il nostro "State of the Art" sono comunque da noi divulgate senza impegno. Sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche.



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741  
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com